



MINERA CEMA S.A.

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CAOLIN CALCINADO MC

(Cód. 30302 – Emisión 1 – 01/09/09)

Caolín Calcinado

ANALISIS FISICOS TÍPICOS

Apariencia:	POLVO BLANCO
Color en empaste:	BLANCO
Blancura (T457):	91 % mínimo
Refractividad:	1,62
Absorción de Aceite (g/100 g):	45 +/- 5
Dispersión:	50 máxima
PH:	5.5 – 7.0
Humedad:	0.80 máximo

ENSAYOS GRANULOMETRICOS

Tamaño de partícula (- 2 μm %)	60 +/- 2
Retenido ASTM #325:	0.003 % máximo



Estos datos, reflejan el resultado medio de varios ensayos, reservándose la empresa el derecho a modificarlos.