



MINERA CEMA S.A.

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CUARZO 8-20

(Cód. 20401 – Emisión 2 – 01/11/07)

Dióxido de Silicio Cristalino

Cuarzo

ANALISIS FISICOS TIPICOS

Apariencia:	Polvo Blanco
Color en empaste:	Blanco
Blancura en seco:	88 %
Humedad:	0.30 %
Dureza Mohs:	7
Peso específico:	2.60 g/cm³

ANALISIS QUIMICO TIPICO

SiO ₂ :	99.0 %
CaO:	0.25 %
Fe ₂ O ₃ :	0.05 %
Al ₂ O ₃ :	0.70 %
MgO:	0.25 %

APLICACIONES

- Pinturas
- Abrasivos
- Limpiadores
- Construcción
- Revestimientos

ENSAYOS GRANULOMETRICOS

Retenido en ASTM # 8 (2360 µm):	10.0 %
Retenido en ASTM # 16 (1180 µm):	70.0 %
Retenido en ASTM # 40 (425 µm):	40.0 %



Estos datos, reflejan el resultado medio de varios ensayos, reservándose la empresa el derecho a modificarlos.

OLIDEN 4059
BUENOS AIRES (1439)

Tel.: (54-11) 4601-0373/3860/6142
(54-11) 4602-0910

www.mineracema.com.ar
e-mail: mineracema@mineracema.com.ar

