



MINERA CEMA S.A.

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CEMCAR 1000-L

(Cód. 30710 – Emisión 1 – 15/08/2016)

Carbonato de calcio y magnesio

Dolomita natural

ANALISIS FISICOS TÍPICOS

Apariencia:	POLVO BLANCO
Color en empaste:	BLANCO
Blancura en seco:	91 %
Absorción de aceite:	19 %
Humedad:	0.30 %
Solubles en agua:	0.30 %
Insolubles en HCl:	1.00 %
pH 5% P/V:	9.5
Densidad Ap. suelto:	0.50 g/cm³
Densidad Ap. Compact.:	0.80 g/cm³
Dureza Mohs:	3
Peso específico:	2.70 g/cm³

ANALISIS QUIMICO TÍPICO


Calcinación:	43.0 %
CaO:	31.0 %
MgO:	22.0 %
SiO ₂ :	1.00 %
Fe ₂ O ₃ :	0.10 %
Al ₂ O ₃ :	1.00 %

APLICACIONES

- Reactivos
- Farmacopea
- Cosméticos

ENSAYOS GRANULOMETRICOS

Retenido ASTM #325 (45 µm):	0.003 %
Retenido ASTM #400 (38 µm):	0.008 %



Estos datos, reflejan el resultado medio de varios ensayos, reservándose la empresa el derecho a modificarlos.