



**MINERA CEMA S.A.**

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

# CAOLIN CALCINADO MC5

(Cód. 30303 – Emisión 1 – 01/08/10)

**Caolín Calcinado**

## ANALISIS FISICOS TÍPICOS

Apariencia:	<b>POLVO BLANCO</b>
Color en empaste:	<b>BLANCO</b>
Blancura (T457):	<b>93,5 % mínimo</b>
Absorción de Aceite (g/100 g):	<b>60 +/- 6</b>
Dispersión:	<b>50 máxima</b>
PH:	<b>5.5 – 7.0</b>
Humedad:	<b>0.80 máximo</b>

## ENSAYOS GRANULOMETRICOS

Tamaño de partícula (- 2 µm %)	<b>80 +/- 2</b>
Retenido ASTM #325:	<b>0.002 % máximo</b>



Estos datos, reflejan el resultado medio de varios ensayos, reservándose la empresa el derecho a modificarlos.